

**Lado de transporte: Liso mate (SM)**



**Lado de rodadura: De grano fino (FI)**



Calidad:  
**PU75A**

Nº de artículo:  
**FBFI750X10WA**

**INFORMACIÓN GENERAL DE LA BANDA**

Tipo de material	Poliuretano	Diseño de la banda	monolítico
Espesor de la banda Total	1 mm	Peso	1,2 kg/m <sup>2</sup>
Diámetro mínimo del tambor	10 mm	Temperatura	-30°C...+50°C
Pretensión recom.	1...5%	Anchura máxima de producción	750 mm
Fuerza de tracción al 1% de alargamiento stat.	0,21 N/mm	Anchura máxima útil	730 mm
Fuerza de tracción al 1% de alargamiento relajado.	0,15 N/mm	Resistencia química	a petición

ESPESOR DE LA BANDA	LADO DE TRANSPORTE	LADO DE RODADURA
dureza aprox. del material (Shore)	80° Shore A	80° Shore A
Fricción aprox. $\mu$ Acero	0,65	0,55
Color	blanco	blanco
Espesor de la banda	n/a	n/a
Superficie	Liso mate (SM)	De grano fino (FI)
Propiedades	Resistente a la hidrólisis	Resistente a la hidrólisis
	Resistente a los microbios	Resistente a los microbios
	MicroClean	flexible a bajas temperaturas
	flexible a bajas temperaturas	FDA (Food and Drug Administration)
	FDA (Food and Drug Administration)	

**CONFORMIDAD**

REACH CE 1907/2006 (en las versiones actuales)  
CE 1935/2004 (en las versiones actuales)  
FDA (Food and Drug Administration)

**CONEXIÓN FINAL Y PARÁMETROS DE SOLDADURA RECOMENDADOS**

Conexión de dedos		Soldadura a testa (Pala de soldar)	
Temperatura (Placa)	155 °C	Temperatura (Pala de soldar)	260°C $\pm$ 10°C
Presión	0.5 bar		
Tiempo de calentamiento	30 sek.		

La información anterior se basa en los resultados de pruebas de calidad internas. No garantizan ninguna propiedad y, en particular, no proporcionan ninguna información sobre la idoneidad del producto para aplicaciones específicas, por lo que no se pueden derivar reclamaciones contra nosotros. En particular, la información no exime al comprador de su obligación de inspeccionar la mercancía entrante.

Sujeto a cambios sin previo aviso - 04/2025

## PROPIEDADES DE LOS MATERIALES

Las cintas transportadoras BEHAbelt también ofrecen propiedades especiales muy útiles que las hacen adecuadas incluso para las aplicaciones de cintas transportadoras más exigentes.



Conformidad FDA/CE para el contacto directo con alimentos.



Correas transportadoras disipativas antiestáticas con excelentes propiedades mecánicas.



Cintas transportadoras detectables por metal y rayos X para una máxima seguridad alimentaria. Estos productos forman parte de la gama PU SAFE.



Las cintas transportadoras resistentes a los microbios no proporcionan un caldo de cultivo para los microorganismos.



Correas transportadoras resistentes a la hidrólisis para uso en ambientes calientes, húmedos y mojados.



Acabado superficial único que ofrece óptimas propiedades antiadherentes y una óptima facilidad de limpieza gracias a su estructura redondeada.



Especialmente protegido contra la radiación UV-C.



La producción de 2 componentes permite combinar diferentes durezas, propiedades y colores de los materiales.




Utilización de materias primas de origen no animal.



Ignífugo según ISO 340.



Correas transportadoras con conducido por fricción para accionamientos de rodillos.



Correas conducidas para transmisiones por engranajes.

## PROGRAMA DE ENTREGA

Soluciones de productos complementarios, así como tecnología de soldadura y unión.



Bandas transportadoras monolíticas de PU y TPE



Correas soldables de PU y TPE



Tecnología de soldadura/unión para PU y TPE



Recubrimientos de PU para polipastos y velas



Accesorios de PU para bandas