

Courroies rondes

PU60A soft bleu lisse

env. 65° Shore A

Prétension recommandé 5...10%

Coeff. de friction μ Acier env. 0.9Coeff. de friction μ PE env. 0.55Coeff. de friction μ HDPE env. 0.5

Conforme à la FDA/EC

N° d'article	Diamètre \emptyset		Section profil cm ²	Poids (env.) kg/100m	Longueur par unité		min. poulie recommandé \emptyset		Fmax/courroie (bout à bout)	
	mm	inch			m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBRF030LGS	3	1/8	0,071	0,9	200	656	10	0,4	0,9	2
FBRF040LGS	4	5/32	0,126	1,6	200	656	20	0,8	1,5	3,3
FBRF050LGS	5	1/5	0,197	2,2	100	328	30	1,2	2,2	4,9
FBRF060LGS	6	7/32	0,283	3,4	100	328	35	1,4	3,4	7,5
FBRF080LGS	8	5/16	0,5	6	100	328	45	1,8	6	13,2
FBRF095LGS	9,5	3/8	0,71	8,5	100	328	60	2,4	8,5	18,7
FBRF100LGS	10	7/16	0,785	9,4	50	164	65	2,6	9,4	20,7

Caractéristiques**FDA (Food and Drug Administration)**

Conformité FDA/EC pour le contact alimentaire direct

**Flexible au froid**

Particulièrement flexible au froid jusqu'à -30°C

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 04/2025