

Courroies rondes

PU70A bleu outremer lisse

env. 76° Shore A

Prétension recommandé 4...8%

Coeff. de friction μ Acier env. 0.75Coeff. de friction μ PE env. 0.45Coeff. de friction μ HDPE env. 0.40

Conforme à la FDA/EC

N° d'article	Diamètre ? ø		Section profil cm ²	Poids (env.) kg/100m	Longueur par unité		min. poulie recommandé ?ø		Fmax/courroie (standard)	
	mm	inch			m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBRH030LG	3	1/8	0,071	0,9	200	656	15	0,6	1,4	3,1
FBRH040LG	4	5/32	0,126	1,6	200	656	25	1,0	2,5	5,5
FBRH048LG	4,8	3/16	0,181	2,2	200	656	30	1,2	3,5	7,7
FBRH050LG	5	1/5	0,181	2,2	100	328	35	1,4	3,6	7,9
FBRH060LG	6	7/32	0,283	3,4	100	328	45	1,8	5,6	12,3
FBRH080LG	8	5/16	0,500	6,0	100	328	55	2,2	9,9	21,8

Caractéristiques

FDA (Food and Drug Administration)
 Conformité FDA/EC pour le contact alimentaire direct



avec renfort
 pour les applications nécessitant une force de traction plus importante.

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 08/2024