

Courroies rondes

PU80A bleu outremer lisse

env. 84° Shore A

Prétension recommandé 4...8%

Coeff. de friction μ Acier env. 0,65Coeff. de friction μ PE env. 0,35Coeff. de friction μ HDPE env. 0,3

Conforme à la FDA/EC

| N° d'article | Diamètre ? ø | | Section profil cm ² | Poids (env.) kg/100m | Longueur par unité | | min. poulie recommandé ?ø | | Fmax/courroie (standard) | |
|--------------|-----------------|-------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----|---------------------------------|------|-----------------------------|------|
| | mm | inch | | | m | ft | mm | inch | kg | lbs |
| FBRP80A020UB | 2 | 5/64 | 0.032 | 0,5 | 200 | 656 | 15 | 0,6 | 0,9 | 2 |
| FBRP80A030UB | 3 | 1/8 | 0.071 | 0,9 | 200 | 656 | 25 | 1 | 2,2 | 4,8 |
| FBRP80A040UB | 4 | 5/32 | 0.126 | 1,6 | 200 | 656 | 30 | 1,2 | 3,9 | 8,6 |
| FBRP80A048UB | 4,8 | 3/16 | 0.181 | 2,2 | 200 | 656 | 40 | 1,6 | 5,5 | 12,1 |
| FBRP80A050UB | 5 | 1/5 | 0.197 | 2,4 | 100 | 328 | 45 | 1,8 | 6,1 | 13,4 |
| FBRP80A060UB | 6 | 7/32 | 0.283 | 3,4 | 100 | 328 | 55 | 2,2 | 8,7 | 19,1 |
| FBRP80A063UB | 6,3 | 1/4 | 0.310 | 3,8 | 100 | 328 | 60 | 2,4 | 9,6 | 21,1 |
| FBRP80A070UB | 7 | 9/32 | 0.385 | 4,7 | 100 | 328 | 65 | 2,6 | 11,8 | 26 |
| FBRP80A080UB | 8 | 5/16 | Mai-01 | 6 | 100 | 328 | 75 | 3 | 15,3 | 33,7 |
| FBRP80A095UB | 9,5 | 3/8 | 0.710 | 8,5 | 100 | 328 | 90 | 3,6 | 21,6 | 47,5 |
| FBRP80A100UB | 10 | 7/16 | 0.785 | 9,4 | 50 | 164 | 95 | 3,8 | 24 | 52,8 |
| FBRP80A120UB | 12 | 15/32 | 1.130 | 13,5 | 50 | 164 | 110 | 4,4 | 34,4 | 75,7 |
| FBRP80A125UB | 12,5 | 1/2 | 1.230 | 14,8 | 50 | 164 | 115 | 4,6 | 37,5 | 82,5 |
| FBRP80A150UB | 15 | 19/32 | 1.770 | 21,5 | 50 | 164 | 140 | 5,5 | 54,1 | 119 |

Caractéristiques**Résistance à l'hydrolyse**

Résistance à l'hydrolyse (HY). Convient aux environnements humides.

**Résistant aux microbes**

Les matériaux résistants aux microbes n'offrent pas de terrain propice aux microorganismes.

**FDA (Food and Drug Administration)**

Conformité FDA/EC pour le contact alimentaire direct

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 08/2024