

Courroies rondes

PU85A bleu outremer gaufré

env. 88° Shore A

Prétension recommandé 4...8%

Coeff. de friction μ Acier env. 0,45Coeff. de friction μ PE env. 0,3Coeff. de friction μ HDPE env. 0,25

Conforme à la FDA/EC

N° d'article	Diamètre ? ø		Section profil cm ²	Poids (env.) kg/100m	Longueur par unité		min. poulie recommandé ?ø		Fmax/courroie (standard)	
	mm	inch			m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBRK020LRB	2	5/64	0,032	0,5	200	656	15	0,6	1,2	2,7
FBRK030LRB	3	1/8	0,071	0,9	200	656	25	1	2,7	5,8
FBRK040LRB	4	5/32	0,126	1,6	200	656	35	1,4	4,7	10,3
FBRK048LRB	4,8	3/16	0,181	2,2	200	656	45	1,8	6,7	14,8
FBRK050LRB	5	1/5	0,197	2,4	100	328	50	2	7,1	15,7
FBRK060LRB	6	7/32	0,283	3,4	100	328	60	2,4	10,4	22,9
FBRK063LRB	6,3	1/4	0,31	3,8	100	328	65	2,6	11,4	25,1
FBRK070LRB	7	9/32	0,385	4,7	100	328	70	2,8	14,1	31
FBRK080LRB	8	5/16	0,5	6	100	328	80	3,2	18,4	40,4
FBRK095LRB	9,5	3/8	0,71	8,5	100	328	95	3,8	25,9	57
FBRK100LRB	10	7/16	0,785	9,4	50	164	100	4	28,6	62,8
FBRK120LRB	12	15/32	1.130	13,5	50	164	120	4,8	40,8	89,8
FBRK125LRB	12,5	1/2	1.230	14,8	50	164	125	5	44,9	98,7
FBRK150LRB	15	19/32	1.770	21,5	50	164	150	6	64,9	142,7

Caractéristiques

FDA (Food and Drug Administration)
 Conformité FDA/EC pour le contact alimentaire direct

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 08/2024