

## Courroies rondes

**PU95A rouge lisse, Renfort Aramide**

N° d'article	Diamètre ? ø		Section profil cm <sup>2</sup>	Poids (env.) kg/100m	Longueur par unité		min. poulie recommandé ?ø		Fmax/courroie (standard)		Fmax/courroie (Chevauchement)	
	mm	inch			m	ft	mm	inch	kg	lbs	kg	lbs
FBRN095RM	9,5	3/8	0,71	8,5	152	500	175	6,9	35,5	78,1	210	462
FBRN100RM	10	7/16	0,785	9,4	152	500	185	7,3	39,3	86,5	210	462
FBRN120RM	12	15/32	1,13	13,5	152	500	220	8,7	56,6	124,5	210	462
FBRN125RM	12,5	1/2	1,23	14,8	152	500	230	9,1	61,6	136	210	462

env. 95° Shore A

Prétension recommandé 0.5...2%

Coeff. de friction  $\mu$  Acier 0,45  
env.Coeff. de friction  $\mu$  PE 0,25  
env.Coeff. de friction  $\mu$  0,2  
HDPE env.

Conforme à la FDA/EC

**Caractéristiques**

**FDA (Food and Drug Administration)**  
Conformité FDA/EC pour le contact alimentaire direct



**avec renfort**  
pour les applications nécessitant une force de traction plus importante.

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 08/2024