

Courroies rondes

PU95A rouge lisse, Renfort Aramide

N° d'article	Diamètre ? ø		Section profil cm ²	Poids (env.) kg/100m	Longueur par unité		min. poulie recommandé ?ø		Fmax/courroie (bout à bout)		Fmax/courroie (superposition)	
	mm	inch			m	ft	mm	inch	kg	lbs	kg	lbs
FBRN095RM	9,5	3/8	0,71	8,5	152	500	175	6,9	35,5	78,1	210	462
FBRN100RM	10	7/16	0,785	9,4	152	500	185	7,3	39,3	86,5	210	462
FBRN120RM	12	15/32	1,13	13,5	152	500	220	8,7	56,6	124,5	210	462
FBRN125RM	12,5	1/2	1,23	14,8	152	500	230	9,1	61,6	136	210	462

env. 95° Shore A

Prétension recommandé 0.5...2%

Coeff. de friction μ Acier 0,45
env.Coeff. de friction μ PE 0,25
env.Coeff. de friction μ 0,2
HDPE env.

Conforme à la FDA/EC

Caractéristiques

**FDA (Food and Drug
Administration)**
Conformité FDA/EC pour le
contact alimentaire direct



avec renfort
pour les applications
nécessitant une force de
traction plus importante.

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 11/2024