

Courroies rondes

TPE55D beige lisse, Renfort Acier

N° d'article	Diamètre ? ø		Section profil cm ²	Poids (env.) kg/100m	Longueur par unité		min. poulie recommandé ?ø		Fmax/courroie (bout à bout)		Fmax/courroie (superposition)	
	mm	inch			m	ft	mm	inch	kg	lbs	kg	lbs
FBRS095BGB	9,5	3/8	0,71	8,5	500	1640	380	15				
FBRS100BGB	10	7/16	0,785	9,4	500	1640	380	15				
FBRS120BGB	12	15/32	1.082	13	500	1640	380	15				
FBRS125BGB	12,5	1/2	1.230	14,8	500	1640	380	15				

env. 55D / 100A

Prétension recommandé 0,5

Coeff. de friction μ Acier 0,35
env.Coeff. de friction μ PE 0,2
env.Coeff. de friction μ 0,15
HDPE env.

Conforme à la FDA/EC

Caractéristiques

FDA (Food and Drug Administration)
Conformité FDA/EC pour le contact alimentaire direct



avec renfort
pour les applications nécessitant une force de traction plus importante.



Flexible au froid
Particulièrement flexible au froid jusqu'à -30°C

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 12/2024