

Courroies rondes

## TPE63D beige lisse, Renfort Aramide



N° d'article	Diamètre $\varnothing$		Section profil cm <sup>2</sup>	Poids (env.) kg/100m	Longueur par unité		min. poulie recommandé $\varnothing$		Fmax/courroie (bout à bout)		Fmax/courroie (superposition)	
	mm	inch			m	ft	mm	inch	kg	lbs	kg	lbs
FBRT095NGC	9,5	3/8	0,71	8,5	152	500	190	7,5	59,4	130,6	225	495
FBRT100NGC	10,0	7/16	0,785	9,4	152	500	200	7,9	67	147,4	225	495
FBRT120NGC	12	15/32	1130	13,5	152	500	255	10,3	96	211,2	225	495
FBRT125NGC	12,5	1/2	1230	14,8	152	500	270	10,6	102,8	226,2	225	495

env. 63D / 100A

Prétension recommandé 0.5...2%

Coeff. de friction  $\mu$  Acier 0,3  
env.Coeff. de friction  $\mu$  PE 0,15  
env.Coeff. de friction  $\mu$  HDPE 0,1  
env.

Conforme à la FDA/EC

### Caractéristiques


**FDA (Food and Drug Administration)**

Conformité FDA/EC pour le contact alimentaire direct


**avec renfort**

pour les applications nécessitant une force de traction plus importante.

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 04/2025