


Courroie trapézoïdale pointue

PU85A bleu lisse, Renfort Fibre de verre PU, soudable



N° d'article	Dimensions	Section profil	Poids (env.)	Longueur par unité		min. poulie recommandé ? \varnothing		Fmax/courroie (standard)		Fmax/courroie (Chevauchement)	
				m	ft	mm	inch	kg	lbs	kg	lbs
FBBK17X19LGA	17x19	2,13	25,6	30	100	260	10,4	85,2	187,4	n/a	n/a
FBBK22X25LGA	22x25	3,65	43,8	30	100	300	12	146	321,2	n/a	n/a

env. 88° Shore A

Prétension recommandé 0.5...2%

Coeff. de friction μ Acier 0,6
env.

Coeff. de friction μ PE 0,35
env.

Coeff. de friction μ HDPE 0,3
env.

Caractéristiques



avec renfort

pour les applications nécessitant une force de traction plus importante.

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 08/2024