


## Courroies trapézoïdales

**PU75A gris clair lisse, Renfort Polyester**

N° d'article	Dimensions	Section profil	Poids (env.)	Longueur par unité		min. poulie recommandé ? $\varnothing$		Fmax/courroie (bout à bout)		Fmax/courroie (superposition)	
	mm	cm <sup>2</sup>	kg/100m	m	ft	mm	inch	kg	lbs	kg	lbs
FBKI13AHGA	13x8 (A)	0,82	10	50	164	75	3	20,6	45,3	41,2	90,4
FBKI17BHGA	17x11 (B)	1,46	18	50	164	100	3,9	37,2	81,9	83,8	184,4
FBKI22CHGA	22x14 (C)	2,4	29	50	164	140	5,5	60,8	133,7	127,5	280,5

env. 80° Shore A

Prétension recommandé 0.5...2%

Coeff. de friction  $\mu$  Acier 0,7  
env.Coeff. de friction  $\mu$  PE 0,4  
env.Coeff. de friction  $\mu$  HDPE env. 0,35**Caractéristiques****avec renfort**

pour les applications nécessitant une force de traction plus importante.

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 11/2024