


Courroies trapézoïdales

PU80A bleu Capri lisse



env. 84° Shore A

Prétension recommandé 3...6%

Coeff. de friction μ Acier env. 0,65

Coeff. de friction μ PE env. 0,35

Coeff. de friction μ HDPE env. 0,3

Conforme à la FDA/EC

N° d'article	Dimensions	Section profil	Poids (env.)	Longueur par unité		min. poulie recommandé \varnothing		Fmax/courroie (bout à bout)	
	mm	cm ²	kg/100m	m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBKJ6YLGM	6x4 (Y)	0,19	2,3	100	328	40	1,6	4,6	10,2
FBKJ8MLGM	8x5 (M)	0,32	4	100	328	45	1,8	7,7	16,9
FBKJ10ZLGM	10x6 (Z)	0,48	6	50	164	55	2,2	11,5	25,3
FBKJ13ALGM	13x8 (A)	0,82	10	50	164	85	3,3	19,7	43,3
FBKJ17BLGM	17x11 (B)	1,46	18	50	164	110	4,3	35	77,1
FBKJ22CLGM	22x14 (C)	2,4	29	50	164	150	6	57,6	126,7

Caractéristiques



Délectable par métal



Délectable aux rayons X



FDA (Food and Drug Administration)

Conformité FDA/EC pour le contact alimentaire direct

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 04/2025