

## Courroies trapézoïdales PU85A vert lisse



env. 88° Shore A

Prétension recommandé 4...8%

Coeff. de friction  $\mu$  Acier 0,6  
env.

Coeff. de friction  $\mu$  PE 0,35  
env.

Coeff. de friction  $\mu$  0,3  
HDPE env.

| N° d'article | Dimensions | Section profil | Poids (env.) | Longueur par unité |                 | min. poulie recommandé ? $\varnothing$ |     | Fmax/courroie (bout à bout) |       |
|--------------|------------|----------------|--------------|--------------------|-----------------|--|-----|-----------------------------|-------|
|              |            |                |              | mm                 | cm <sup>2</sup> | kg/100m                                | m   | ft                          | mm    |
| FBKP85A06    | 6x4 (Y)    | 0,19           | 2,3          | 100                | 328             | 45                                     | 1,8 | 6,9                         | 15,3  |
| FBKP85A08    | 8x5 (M)    | 0,32           | 4            | 100                | 328             | 50                                     | 2   | 11,6                        | 25,6  |
| FBKP85A10    | 10x6 (Z)   | 0,48           | 6            | 50                 | 164             | 65                                     | 2,6 | 17,5                        | 38,6  |
| FBKP85A13    | 13x8 (A)   | 0,82           | 10           | 50                 | 164             | 95                                     | 3,8 | 30                          | 66    |
| FBKP85A17    | 17x11 (B)  | 1,46           | 18           | 50                 | 164             | 120                                    | 4,7 | 53                          | 116,7 |
| FBKP85A22    | 22x14 (C)  | 2,4            | 29           | 50                 | 164             | 165                                    | 6,5 | 87,7                        | 193   |
| FBKP85A32    | 32x20 (D)  | 5              | 62           | 25                 | 82              | 250                                    | 9,8 | 195,8                       | 430,8 |

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 11/2024