


## Courroies trapézoïdales

**PU85A bleu saphir lisse, Renfort Polyester**

N° d'article	Dimensions	Section profil	Poids (env.)	Longueur par unité		min. poulie recommandé ? $\varnothing$		Fmax/courroie (standard)		Fmax/courroie (Chevauchement)	
				mm	cm <sup>2</sup>	kg/100m	m	ft	mm	inch	kg
FBZKP85A13PS	13x8 (A)	0,82	10	50	164	95	3,8	28,1	61,8	60,1	132,2
FBZKP85A17PS	17x11 (B)	1,46	18	50	164	120	4,7	50,1	110,2	105,3	231,7
FBZKP85A22PS	22x14 (C)	2,4	29	50	164	165	6,5	82,4	181,3	175,1	385,2

env. 88° Shore A

Prétension recommandé 0.5...2%

Coeff. de friction  $\mu$  Acier 0,6  
env.Coeff. de friction  $\mu$  PE 0,35  
env.Coeff. de friction  $\mu$  HDPE 0,3  
env.

Conforme à la FDA/EC

**Caractéristiques****Résistance à l'hydrolyse**

Résistance à l'hydrolyse (HY). Convient aux environnements humides.

**Résistant aux microbes**

Les matériaux résistants aux microbes n'offrent pas de terrain propice aux microorganismes.

**FDA (Food and Drug Administration)**

Conformité FDA/EC pour le contact alimentaire direct

**avec renfort**

pour les applications nécessitant une force de traction plus importante.

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 08/2024