

Courroies trapézoïdales

PU90A blanc lisse, Renfort Polyester

N° d'article	Dimensions	Section profil	Poids (env.)	Longueur par unité		min. poulie recommandé ? ϕ		Fmax/courroie (standard)		Fmax/courroie (Chevauchement)	
				mm	cm ²	kg/100m	m	ft	mm	inch	kg
FBZKP90A08P	8x5 (M)	0,32	4	100	328	65	2,6	15,4	33,8	30	66
FBZKP90A10P	10x6 (Z)	0,48	6	50	164	85	3,3	23	50,7	45	99
FBZKP90A13P	13x8 (A)	0,82	10	50	164	110	4,3	38,4	84,5	67,5	148,5
FBZKP90A17P	17x11 (B)	1,46	18	50	164	150	5,9	69,1	152,1	120	264
FBZKP90A22P	22x14 (C)	2,4	29	50	164	210	8,3	115,2	253,4	202,5	445,5

env. 92° Shore A

Prétension recommandé 0.5...2%

Coeff. de friction μ Acier 0,5
env.Coeff. de friction μ PE 0,3
env.Coeff. de friction μ HDPE env. 0,25**Caractéristiques****avec renfort**

pour les applications nécessitant une force de traction plus importante.

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 08/2024