


Courroies trapézoïdales

TPE55D bleu lisse



N° d'article	Dimensions	Section profil	Poids (env.)	Longueur par unité		min. poulie recommandé ? \varnothing		Fmax/courroie (bout à bout)	
	mm	cm ²	kg/100m	m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBKH55D17	17x11 (B)	1,46	18	50	164	175	7	116,8	257

env. 55D / 100A

Prétension recommandé 2...4%

Coeff. de friction μ Acier 0,35
env.

Coeff. de friction μ PE 0,2
env.

Coeff. de friction μ 0,15
HDPE env.

Conforme à la FDA/EC

Caractéristiques



FDA (Food and Drug Administration)
Conformité FDA/EC pour le contact alimentaire direct



Flexible au froid
Particulièrement flexible au froid jusqu'à -30°C

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 10/2024