


Guides/Profils

PU65A bleu outremer lisse

ca. 72° Shore A

Coeff. de friction μ Acier env.	0,8
-------------------------------------	-----

Coeff. de friction μ PE env.	0,45
----------------------------------	------

Coeff. de friction μ HDPE env.	0,4
------------------------------------	-----

N° d'article	Dimension du profil mm	Longueur par unité		min. poulie recommandé ? \varnothing	
		m	ft	mm	inch
FBKG6YLGA	6x4 (Y)	150	492	25	1
FBKG8MLGA	8x5 (M)	150	492	28	1,1
FBKG10ZLGA	10x6 (Z)	150	492	30	1,2
FBKG13ALGA	13x8 (A)	150	492	40	1,6
FBKG17BLGA	17x11 (B)	100	328	55	2,2
FBKG22CLGA	22x14 (C)	50	164	90	3,5

Caractéristiques**Résistance à l'hydrolyse**

Résistance à l'hydrolyse (HY). Convient aux environnements humides.

**Résistant aux microbes**

Les matériaux résistants aux microbes n'offrent pas de terrain propice aux microorganismes.

**FDA (Food and Drug Administration)**

Conformité FDA/EC pour le contact alimentaire direct

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Sous réserve de modifications - 08/2024