

Courroies rondes creuses

PU75A rouge lisse



env. 80° Shore A

Prétension recommandé 4...8%

Coeff. de friction μ Acier 0,7
env.

Coeff. de friction μ PE 0,4
env.

Coeff. de friction μ 0,35
HDPE env.

N° d'article	Diamètre ? ø		Section profil cm ²	Poids (env.) kg/100m	Longueur par unité		min. poulie recommandé ?ø		Fmax/courroie (standard)	
	mm	inch			m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBHP75A048	4,8	0,147	1,8	200	656	30	1,2	3,7	8,1	
FBHP75A063	6,3	0,261	3,2	100	328	45	1,8	6,7	14,7	
FBHP75A080	8	0,42	5,1	100	328	55	2,2	10,8	23,8	
FBHP75A095	9,5	0,6	7,2	100	328	65	2,6	15,3	33,7	
FBHP75A125	12,5	1.020	12,4	50	164	85	3,4	26,1	57,4	
FBHP75A150	15	1.560	19	50	164	100	4	39,6	87,1	

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 08/2024