

## Courroies rondes creuses

### PU85A vert gaufré



env. 88° Shore A

Prétension recommandé 4...8%

Coeff. de friction  $\mu$  Acier 0,45  
env.

Coeff. de friction  $\mu$  PE 0,3  
env.

Coeff. de friction  $\mu$  0,25  
HDPE env.

N° d'article	Diamètre ? ø		Section profil cm <sup>2</sup>	Poids (env.) kg/100m	Longueur par unité		min. poulie recommandé ?ø		Fmax/courroie (standard)	
	mm	inch			m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBHP85A048R	4,8	0,147	1,8	200	656	35	1,4	5,3	11,7	
FBHP85A063R	6,3	0,261	3,2	100	328	55	2,2	9,4	20,6	
FBHP85A080R	8	0,42	5,1	100	328	65	2,6	15,3	33,7	
FBHP85A095R	9,5	0,6	7,2	100	328	75	3	20,4	44,9	
FBHP85A125R	12,5	1	12,4	50	164	100	3,9	36,7	80,8	
FBHP85A150R	15	2	19	50	164	120	4,7	57,1	125,7	

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 08/2024