

Courroies trapézoïdales parallèles

PU80A orange lisse, Renfort Polyester



N° d'article	Dimensions	Section profil	Poids (env.)	Longueur par unité		min. poulie recommandé ?ø		Fmax/courroie (standard)		Fmax/courroie (Chevauchement)	
				mm	cm ²	kg/100m	m	ft	mm	inch	kg
FBSJ21X8OGA	21x8	1,2	14,4	30	100	80	3,1	28,8	63,4	58,4	128,5
FBSJ30X8OGD	30x8	1,9	22,4	30	100	80	3,1	45,6	100,3	90,6	199,3

env. 84° Shore A

Prétension recommandé 0.5...2%

Coeff. de friction μ Acier 0,65
env.

Coeff. de friction μ PE 0,35
env.

Coeff. de friction μ 0,3
HDPE env.

Conforme à la FDA/EC

Caractéristiques



FDA (Food and Drug Administration)
Conformité FDA/EC pour le contact alimentaire direct



avec renfort
pour les applications nécessitant une force de traction plus importante.

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 08/2024