

Profilés en T

## PU60A soft bleu lisse



N° d'article	Dimensions	Section profil	Poids (env.)	Longueur par unité		min. poulie recommandé ?ø		Fmax/courroie (bout à bout)	
				mm	cm <sup>2</sup>	kg/100m	m	ft	mm
FBTF15X5LG	15x5	0,44	5,3	50	164	25	1	4,5	9,9

env. 65° Shore A

Prétension recommandé 4...8%

Coeff. de friction  $\mu$  Acier 0,9  
env.Coeff. de friction  $\mu$  PE 0,55  
env.Coeff. de friction  $\mu$  HDPE env. 0,5

Conforme à la FDA/EC

### Caractéristiques


**Flexible au froid**  
 Particulièrement flexible au froid jusqu'à -30°C

**FDA (Food and Drug Administration)**  
 Conformité FDA/EC pour le contact alimentaire direct

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 11/2024