

Profilés en T

## PU80A bleu outremer lisse



N° d'article	Dimensions	Section profil	Poids (env.)	Longueur par unité		min. poulie recommandé ? $\varnothing$		Fmax/courroie (standard)	
	mm	cm <sup>2</sup>	kg/100m	m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBTJ95X35L	9.5x3.5	0,2	2,4	30	100	30	1,2	5,2	11,4

env. 84° Shore A

Prétension recommandé 4...8%

Coeff. de friction  $\mu$  Acier env. 0,65

Coeff. de friction  $\mu$  PE env. 0,35

Coeff. de friction  $\mu$  HDPE env. 0,3

Conforme à la FDA/EC

### Caractéristiques



**FDA (Food and Drug Administration)**

Conformité FDA/EC pour le contact alimentaire direct

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 08/2024