

Profils spécifiques

PU75A Plus orange lisse

N° d'article	Dimensions	Section profil	Poids (env.)	Longueur par unité		min. poulie recommandé \varnothing		Fmax/courroie (standard)	
				mm	cm ²	kg/100m	m	ft	mm
FBPVIPJ2O	4.8x4	0,16	1,96	200	656	30	1,2	7,2	15,8
FBPVIPJ3O	7x4	0,24	2,93	200	656	30	1,2	10,5	23,1
FBPVIPJ4O	9.3x4	0,32	3,92	200	656	30	1,2	14,4	31,7

env. 80° Shore A

Prétension recommandé 3...6%

Coeff. de friction μ Acier env. 0,7Coeff. de friction μ PE env. 0,4Coeff. de friction μ HDPE env. 0,35**Caractéristiques**
Flexible au froid
 Particulièrement flexible au froid jusqu'à -30°C

Faible allongement
 Mélange de matériaux breveté "PLUS" pour un allongement réduit.

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 08/2024