


Profils spécifiques

PU75A bleu ultramarine lisse

N° d'article	Dimensions	Section profil	Poids (env.)	Longueur par unité		min. poulie recommandé ? ϕ		Fmax/courroie (bout à bout)	
	mm	cm ²	kg/100m	m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBSP75A0865U	8x6.5 (M)	0,39	4,6	50	164	40	1,6	10	22

env. 80° Shore A

Prétension recommandé 4...8%

Coeff. de friction μ Acier env. 0,7Coeff. de friction μ PE env. 0,4Coeff. de friction μ HDPE env. 0,35

Conforme à la FDA/EC

Caractéristiques**Résistance à l'hydrolyse**

Résistance à l'hydrolyse (HY). Convient aux environnements humides.

**Résistant aux microbes**

Les matériaux résistants aux microbes n'offrent pas de terrain propice aux microorganismes.

**Flexible au froid**

Particulièrement flexible au froid jusqu'à -30°C

**FDA (Food and Drug Administration)**

Conformité FDA/EC pour le contact alimentaire direct

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 11/2024