


Profils spécifiques

PU75A bleu outremer lisse

| N° d'article | Dimensions | Section profil | Poids (env.) | Longueur par unité | | min. poulie recommandé ? \varnothing | | Fmax/courroie (standard) | |
|--------------|------------|-----------------|--------------|--------------------|-----|--|------|--------------------------|-----|
| | mm | cm ² | kg/100m | m | ft | mm | inch | kg | lbs |
| FBSP75A0865U | 8x6.5 (M) | 0,39 | 4,6 | 50 | 164 | 40 | 1,6 | 10 | 22 |

env. 80° Shore A

Prétension recommandé 4...8%

Coeff. de friction μ Acier env. 0,7Coeff. de friction μ PE env. 0,4Coeff. de friction μ HDPE env. 0,35

Conforme à la FDA/EC

Caractéristiques**Résistance à l'hydrolyse**

Résistance à l'hydrolyse (HY). Convient aux environnements humides.

**Résistant aux microbes**

Les matériaux résistants aux microbes n'offrent pas de terrain propice aux microorganismes.

**FDA (Food and Drug Administration)**

Conformité FDA/EC pour le contact alimentaire direct

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 08/2024