


## Profils spécifiques

**PU80A orange 3 rainures**

| N° d'article | Dimensions | Section profil  | Poids (env.) | Longueur par unité |     | min. poulie recommandé ? $\varnothing$ |      | Fmax/courroie (bout à bout) |       |
|--------------|------------|-----------------|--------------|--------------------|-----|--|------|-----------------------------|-------|
|              | mm         | cm <sup>2</sup> | kg/100m      | m                  | ft  | mm                                     | inch | kg                          | lbs   |
| FBSI17BOGR3  | 17x11 (B)  | 1,46            | 18           | 30                 | 100 | 110                                    | 4,3  | 43,8                        | 96,4  |
| FBSI22COGR3  | 22x14 (C)  | 2,4             | 29           | 30                 | 100 | 150                                    | 5,9  | 72                          | 158,4 |

env. 84° Shore A

Prétension recommandé 4...8%

Coeff. de friction  $\mu$  Acier 0,65  
env.Coeff. de friction  $\mu$  PE 0,35  
env.Coeff. de friction  $\mu$  0,3  
HDPE env.

Conforme à la FDA/EC

**Caractéristiques****FDA (Food and Drug Administration)**

Conformité FDA/EC pour le contact alimentaire direct

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 11/2024