

Profils spécifiques

PU80A blanc lisse, Renfort Polyester

N° d'article	Dimensions	Section profil	Poids (env.)	Longueur par unité		min. poulie recommandée ? \varnothing		Fmax/courroie (standard)		Fmax/courroie (Chevauchement)	
	mm	cm ²	kg/100m	m	ft	mm	inch	kg	lbs	kg	lbs
FBSJ28X29WG	28x29	5,1	61	30	100	350	13,8	163,6	360	n/a	n/a

env. 84° Shore A

Prétension recommandé 0.5...2%

Coeff. de friction μ Acier 0,65 env.Coeff. de friction μ PE 0,35 env.Coeff. de friction μ HDPE env. 0,3

Conforme à la FDA/EC

Caractéristiques

FDA (Food and Drug Administration)
 Conformité FDA/EC pour le contact alimentaire direct



avec renfort
 pour les applications nécessitant une force de traction plus importante.

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 08/2024