


Profils spécifiques

PU85A bleu ultramarine lisse

| N° d'article | Dimensions | Section profil | Poids (env.) | Longueur par unité | | min. poulie recommandé ? ϕ | | Fmax/courroie (bout à bout) | |
|--------------|------------|-----------------|--------------|--------------------|-----|---------------------------------|------|-----------------------------|-----|
| | mm | cm ² | kg/100m | m | ft | mm | inch | kg | lbs |
| FBSP85A0865U | 8x6.5 (M) | 0,39 | 4,6 | 50 | 164 | 55 | 2,2 | 13,2 | 29 |

env. 88° Shore A

Prétension recommandé 4...8%

Coeff. de friction μ Acier 0,6
env.Coeff. de friction μ PE 0,35
env.Coeff. de friction μ 0,3
HDPE env.

Conforme à la FDA/EC

Caractéristiques**Résistance à l'hydrolyse**

Résistance à l'hydrolyse (HY). Convient aux environnements humides.

**Résistant aux microbes**

Les matériaux résistants aux microbes n'offrent pas de terrain propice aux microorganismes.

**Flexible au froid**

Particulièrement flexible au froid jusqu'à -30°C

**FDA (Food and Drug Administration)**

Conformité FDA/EC pour le contact alimentaire direct

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 11/2024