

Profils spécifiques

PU80A orange lisse

| N° d'article | Dimensions | Section profil | Poids (env.) | Longueur par unité | | min. poulie recommandé ? \varnothing | | Fmax/courroie (standard) | |
|--------------|------------|-----------------|--------------|--------------------|-----|--|------|--------------------------|-------|
| | mm | cm ² | kg/100m | m | ft | mm | inch | kg | lbs |
| FBSJ8X33OGA | 33x8 | 1,9 | 22,8 | 30 | 100 | 50 | 2 | 45,6 | 100,3 |

env. 84° Shore A

Prétension recommandé 3...6%

Coeff. de friction μ Acier 0,65 env.Coeff. de friction μ PE 0,35 env.Coeff. de friction μ HDPE env. 0,3

Conforme à la FDA/EC

Caractéristiques**FDA (Food and Drug Administration)**

Conformité FDA/EC pour le contact alimentaire direct

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 08/2024