

Profils spécifiques

PU80A orange lisse

N° d'article	Dimensions	Section profil	Poids (env.)	Longueur par unité		min. poulie recommandé ?ø		Fmax/courroie (standard)	
	mm	cm ²	kg/100m	m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBSJ8X33OG	33x8	1,9	22,8	30	100	50	2	45,6	100,3

env. 84° Shore A

Prétension recommandé 3...6%

Coeff. de friction μ Acier 0,65
env.Coeff. de friction μ PE 0,35
env.Coeff. de friction μ 0,3
HDPE env.

Conforme à la FDA/EC

Caractéristiques**FDA (Food and Drug Administration)**

Conformité FDA/EC pour le contact alimentaire direct

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 08/2024