


## Profils spécifiques

**PU80A orange lisse**

N° d'article	Dimensions	Section profil	Poids (env.)	Longueur par unité		min. poulie recommandé ? $\varnothing$		Fmax/courroie (standard)	
	mm			cm <sup>2</sup>	kg/100m	m	ft	mm	inch
FBSI17X10OG	17x11x16.5	1,56	18,7	30	100	125	4,9	35,1	77,2

env. 84° Shore A

Prétension recommandé 3...6%

Coeff. de friction  $\mu$  Acier 0,65 env.Coeff. de friction  $\mu$  PE 0,35 env.Coeff. de friction  $\mu$  HDPE env. 0,3

Conforme à la FDA/EC

**Caractéristiques****FDA (Food and Drug Administration)**

Conformité FDA/EC pour le contact alimentaire direct

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 08/2024