

Cinghia rotonda cava
PU85A blu zaffiro liscio



circa 88° Shore A

Pretensione raccomandata 4...8%

Coefficienti di attrito circa μ acciaio 0,6

Coefficienti di attrito circa μ PE 0,35

Coefficienti di attrito circa μ HDPE 0,3

Conforme alla FDA/CE

Articolo n.	Diametro \varnothing		Sezione del materiale cm ²	Peso approssimativo kg/100m	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato \varnothing		Fmax/nastro (giunto)	
	mm	inch			m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBHK048LG	4,8	3/16	0,147	1,8	200	656	35	1,4	5,1	11,1
FBHK063LG	6,3	1/4	0,261	3,2	100	328	55	2,2	9	19,8
FBHK080LG	8	5/16	0,42	5,1	100	328	65	2,6	14,4	31,8
FBHK095LG	9,5	3/8	0,6	7,2	100	328	75	3	20,6	45,3
FBHK125LG	12,5	1/2	1.020	12,4	50	164	100	3,9	35	77,1
FBHK150LG	15	19/32	1.560	19	50	164	120	4,7	53,5	117,8

Proprietà



Resistente all'idrolisi

Resistente all'idrolisi (HY). Adatto ad ambienti umidi.



Resistente ai microbi

I materiali resistenti ai microbi non costituiscono un terreno di coltura per i microrganismi.



FDA (Food and Drug Administration)

Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti



Flessibile alle basse temperature

Profilo particolarmente flessibile al freddo fino a -30°C

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 02/2025