


Cinghie trapezie PU85A blu zaffiro liscio



circa 88° Shore A

Pretensione raccomandata 4...8%

Coefficienti di attrito circa μ acciaio 0,6

Coefficienti di attrito circa μ PE 0,35

Coefficienti di attrito circa μ HDPE 0,3

Conforme alla FDA/CE

Articolo n.	Abmessungen	Sezione del materiale cm ²	Peso approssimativo kg/100m	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato		Fmax/nastro (giunto)	
	mm			m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBKK06MLGAAA	6x4 (Y)	0,19	2,3	100	328	45	1,8	6,5	14,2
FBKK08MLGAAA	8x5 (M)	0,32	4	100	328	50	2	10,9	24
FBKK10ZLGAAA	10x6 (Z)	0,48	6	50	164	65	2,6	16,6	36,4
FBKK13ALGAAA	13x8 (A)	0,82	10	50	164	95	3,8	28,1	61,8
FBKK17BLGAAA	17x11 (B)	1,46	18	50	164	120	4,7	50,1	110,2
FBKK22CLGAAA	22x14 (C)	2,4	29	50	164	165	6,5	82,4	181,3

Proprietà



Resistente all'idrolisi

Resistente all'idrolisi (HY).
Adatto ad ambienti umidi.



Resistente ai microbi

I materiali resistenti ai microbi non costituiscono un terreno di coltura per i microrganismi.



Flessibile alle basse temperature

Profilo particolarmente flessibile al freddo fino a -30°C



FDA (Food and Drug Administration)

Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 03/2025