


Cinghie trapezie PU80A Trasparente liscio



circa 84° Shore A

Pretensione raccomandata 4...8%

Coefficienti di attrito circa μ acciaio 0,65

Coefficienti di attrito circa μ PE 0,35

Coefficienti di attrito circa μ HDPE 0,3

Conforme alla FDA/CE

Articolo n.	Abmessungen	Sezione del materiale	Peso approssimativo	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato		Fmax/nastro (giunto)	
	mm			cm ²	kg/100m	m	ft	mm	inch
FBKP80A06TR	6x4 (Y)	0,19	2,3	100	328	40	1,6	6,2	13,7
FBKP80A08TR	8x5 (M)	0,32	4	100	328	45	1,8	10,3	22,6
FBKP80A10TR	10x6 (Z)	0,48	6	50	164	55	2,2	15,4	33,9
FBKP80A13TR	13x8 (A)	0,82	10	50	164	85	3,3	26,3	57,9
FBKP80A17TR	17x11 (B)	1,46	18	50	164	110	4,3	46,9	103,1
FBKP80A22TR	22x14 (C)	2,4	29	50	164	150	5,9	77	169,5
FBKP80A32TR	32x20 (D)	5	62	25	82	220	8,7	160,5	353,1

Proprietà



FDA (Food and Drug Administration)

Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 03/2025