


Cintura rotonda

**PU80A SAFE blu capri liscio**



circa 84° Shore A

Pretensione raccomandata 3...6%

Coefficienti di attrito circa  $\mu$  acciaio 0,65

Coefficienti di attrito circa  $\mu$  PE 0,35

Coefficienti di attrito circa  $\mu$  HDPE 0,3

Conforme alla FDA/CE

Articolo n.	Diametro $\phi$		Sezione del materiale cm <sup>2</sup>	Peso approssimativo kg/100m	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato		Fmax/nastro (giunto)	
	mm	inch			m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBRJ020LGM	2	5/64	0.032	0,5	200	656	15	0,6	0,6	1,3
FBRJ030LGM	3	1/8	0.071	0,9	200	656	25	1	1,6	3,5
FBRJ032LGM	3,2	1/8	0.071	0,9	30	100	25	1	1,7	3,7
FBRJ040LGM	4	5/32	0.126	1,6	200	656	30	1,2	2,9	6,4
FBRJ048LGM	4,8	3/16	0.181	2,2	30	100	40	1,6	4	8,8
FBRJ050LGM	5	1/5	0.197	2,4	100	328	45	1,8	5,6	12,3
FBRJ060LGM	6	7/32	0.283	3,4	100	328	55	2,2	6,4	14,1
FBRJ063LGM	6,3	1/4	0.310	3,8	30	100	60	2,4	6,9	15,2
FBRJ070LGM	7	9/32	0.385	4,7	100	328	65	2,6	9,3	20,5
FBRJ079LGM	7,9	5/16	0.500	6	30	100	75	3	12	26,4
FBRJ080LGM	8	5/16	0.500	6	100	328	75	3	12	26,4
FBRJ095LGM	9,5	3/8	0.710	8,5	30	100	90	3,5	17	37,4
FBRJ100LGM	10	7/16	0.785	9,4	50	164	95	3,7	18,9	41,6
FBRJ120LGM	12	15/32	1.130	13,5	50	164	110	4,3	27,2	59,9
FBRJ125LGM	12,5	1/2	1.230	14,8	30	100	115	4,5	29,4	64,7
FBRJ143LGM	14,3	9/16	1.605	21	30	100	130	5,1	37	81,4
FBRJ150LGM	15	19/32	1.770	21,5	50	164	140	5,5	42,4	93,3

**Proprietà**



rilevabile al metaldetector



Rilevabile ai raggi X



**FDA (Food and Drug Administration)**

Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 03/2025