

Cintura rotonda
PU85A verde irruvidito



circa 88° Shore A

Pretensione raccomandata 4...8%

Coefficienti di attrito circa μ acciaio 0,45

Coefficienti di attrito circa μ PE 0,3

Coefficienti di attrito circa μ HDPE 0,25

Articolo n.	Diametro \varnothing		Sezione del materiale cm ²	Peso approssimativo kg/100m	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato		Fmax/nastro (giunto)	
	mm	inch			m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBRP85A020R	2	5/64	0.032	0,5	200	656	15	0,6	1,2	2,7
FBRP85A030R	3	1/8	0.071	0,9	200	656	25	1	2,7	5,8
FBRP85A040R	4	5/32	0.126	1,6	200	656	35	1,4	4,7	10,3
FBRP85A048R	4,8	3/16	0.181	2,2	200	656	45	1,8	6,7	14,8
FBRP85A050R	5	1/5	0.197	2,4	100	328	50	2	7,1	15,7
FBRP85A060R	6	7/32	0.283	3,4	100	328	60	2,4	10,4	22,9
FBRP85A063R	6,3	1/4	0.310	3,8	100	328	65	2,6	11,4	25,1
FBRP85A070R	7	9/32	0.385	4,7	100	328	70	2,8	14,1	31
FBRP85A080R	8	5/16	0.500	6	100	328	80	3,2	18,4	40,4
FBRP85A095R	9,5	3/8	0.710	8,5	100	328	95	3,8	25,9	57
FBRP85A100R	10	7/16	0.785	9,4	50	164	100	4	28,6	62,8
FBRP85A120R	12	15/32	1.130	13,5	50	164	120	4,8	40,8	89,8
FBRP85A125R	12,5	1/2	1.230	14,8	50	164	125	5	44,9	98,7
FBRP85A15R	15	19/32	1.770	21,5	50	164	150	6	64,9	142,7
FBRP85A18R	18	3/4	2.54	31	50	164	180	7,2	92,8	204,2
FBRP85A20R	20	25/32	3.14	40	50	164	200	7,9	115,3	253,6

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 02/2025