

Cintura rotonda

PU85A verde liscio, Elemento di tensione Aramide



circa 88° Shore A

Pretensione raccomandata 0,5...2%

Coefficienti di attrito circa μ acciaio 0,6

Coefficienti di attrito circa μ PE 0,35

Coefficienti di attrito circa μ HDPE 0,3

| Articolo n. | Diametro \varnothing | | Sezione del materiale cm ² | Peso approssimativo kg/100m | Dimensioni del contenitore | | Diametro min. d'avvolgimento consigliato | | Fmax/nastro (giunto) | | Fmax/nastro (sovrapposizione) | |
|--------------|------------------------|-------|--|--------------------------------|----------------------------|-----|--|------|----------------------|-------|-------------------------------|-------|
| | mm | inch | | | m | ft | mm | inch | kg | lbs | kg | lbs |
| FBZRP85A050A | 5 | 1/5 | 0.197 | 2,4 | 100 | 328 | 50 | 2 | 7,1 | 15,7 | | |
| FBZRP85A060A | 6 | 7/32 | 0.283 | 3,4 | 100 | 328 | 60 | 2,3 | 10,4 | 22,9 | 23 | 50,5 |
| FBZRP85A063A | 6,3 | 1/4 | 0.310 | 3,8 | 100 | 328 | 65 | 2,5 | 11,4 | 25,1 | 25,2 | 55,4 |
| FBZRP85A070A | 7 | 9/32 | 0.385 | 4,7 | 100 | 328 | 70 | 2,8 | 14,1 | 31 | 31,1 | 68,3 |
| FBZRP85A080A | 8 | 5/16 | 0.500 | 6 | 100 | 328 | 80 | 3,2 | 18,4 | 40,4 | 40,5 | 89,1 |
| FBZRP85A095A | 9,5 | 3/8 | 0.710 | 8,5 | 100 | 328 | 95 | 3,7 | 25,9 | 57 | 57,2 | 125,7 |
| FBZRP85A100A | 10 | 7/16 | 0.785 | 9,4 | 50 | 164 | 100 | 3,9 | 28,6 | 62,8 | 63 | 138,6 |
| FBZRP85A120A | 12 | 15/32 | 1.130 | 13,5 | 50 | 164 | 120 | 4,7 | 40,8 | 89,8 | 90 | 198 |
| FBZRP85A125A | 12,5 | 1/2 | 1.230 | 14,8 | 50 | 164 | 125 | 4,9 | 44,9 | 98,7 | 99 | 217,8 |
| FBZRP85A143A | 14,3 | 9/16 | 1.616 | 19,3 | 50 | 164 | 145 | 5,7 | 59 | 129,7 | 130,1 | 286,1 |
| FBZRP85A150A | 15 | 19/32 | 1.77 | 21,5 | 50 | 164 | 150 | 5,9 | 64,9 | 142,7 | 143,1 | 314,8 |
| FBZRP85A180A | 18 | 3/4 | 2.54 | 31 | 50 | 164 | 190 | 7,5 | 92,8 | 204,2 | 204,8 | 450,5 |
| FBZRP85A200A | 20 | 25/32 | 3.14 | 40 | 50 | 164 | 200 | 7,9 | 115,3 | 253,6 | 254,3 | 559,4 |

Proprietà



con elemento di tensione

per applicazioni che richiedono una forza di trazione maggiore.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 02/2025