

## Cintura rotonda TPE40D beige liscio



circa 40D / 95A

Pretensione raccomandata 2...4%

Coefficienti di attrito circa  $\mu$  acciaio 0,5

Coefficienti di attrito circa  $\mu$  PE 0,25

Coefficienti di attrito circa  $\mu$  HDPE 0,2

Conforme alla FDA/CE

Articolo n.	Diametro $\varnothing$		Sezione del materiale cm <sup>2</sup>	Peso approssimativo kg/100m	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato		Fmax/nastro (giunto)	
	mm	inch			m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBRKO40D020	2	5/64	0,032	0,5	200	656	20	0,8	1,9	4,2
FBRKO40D030	3	1/8	0,071	0,9	200	656	30	1,2	4,1	9,1
FBRKO40D040	4	5/32	0,126	1,6	200	656	40	1,6	7,6	16,6
FBRKO40D048	4,8	3/16	0,181	2,2	200	656	50	2	10,8	23,8
FBRKO40D050	5	1/5	0,197	2,4	100	328	55	2,2	11,7	25,7
FBRKO40D060	6	7/32	0,283	3,4	100	328	70	2,8	17	37,5
FBRKO40D063	6,3	1/4	0,31	3,8	100	328	75	3	18,7	41,2
FBRKO40D070	7	9/32	0,385	4,7	100	328	85	3,3	23	50,7
FBRKO40D080	8	5/16	0,5	6	100	328	90	3,6	30,1	66,2
FBRKO40D095	9,5	3/8	0,71	8,5	100	328	105	4,2	42,8	94,2
FBRKO40D100	10	7/16	0,785	9,4	50	164	110	4,4	47,1	103,7
FBRKO40D120	12	15/32	1.130	13,5	50	164	130	5,1	67,9	149,5
FBRKO40D125	12,5	1/2	1.230	14,8	50	164	135	5,3	74	162,7
FBRKO40D150	15	19/32	1.770	21,5	50	164	165	6,5	106,5	234,2
FBRKO40D180	18	3/4	2,54	31	50	164	200	7,9	151,4	333
FBRKO40D200	20	25/32	3,14	40	50	164	220	8,7	188,2	414

### Proprietà



**FDA (Food and Drug Administration)**

Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti



**Flessibile alle basse temperature**

Profilo particolarmente flessibile al freddo fino a -30°C

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 02/2025