

Cintura rotonda

TPE55D blu cielo liscio, Elemento di tensione Aramide



Articolo n.	Diametro \varnothing		Sezione del materiale cm ²	Peso approssimativo kg/100m	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato		Fmax/nastro (giunto)		Fmax/nastro (sovrapposizione)	
	mm	inch			m	ft	mm	inch	kg	lbs	kg	lbs
FBRS095LGA	9,5	3/8	0,71	8,5	152	500	175	6,9	56	123,2	225	495
FBRS100LGA	10	7/16	0,785	9,4	152	500	185	7,3	62,9	138,3	225	495
FBRS120LGA	12	15/32	1,13	13,5	152	500	220	8,7	90,6	199,2	225	495
FBRS125LGA	12,5	1/2	1,23	14,8	152	500	230	9,1	97,6	214,7	225	495

circa 55D / 100A

Pretensione raccomandata 0.5...2%

Coefficienti di attrito circa μ acciaio 0,35

Coefficienti di attrito circa μ PE 0,2

Coefficienti di attrito circa μ HDPE 0,15

Conforme alla FDA/CE

Proprietà



FDA (Food and Drug Administration)

Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti



con elemento di tensione

per applicazioni che richiedono una forza di trazione maggiore.



Flessibile alle basse temperature

Profilo particolarmente flessibile al freddo fino a -30°C

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 02/2025