

Cintura rotonda

## TPE63D beige liscio, Elemento di tensione Poliестere



Articolo n.	Diametro $\varnothing$		Sezione del materiale cm <sup>2</sup>	Peso approssimativo kg/100m	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato		Fmax/nastro (giunto)		Fmax/nastro (sovrapposizione)	
	mm	inch			m	ft	mm	inch	kg	lbs	kg	lbs
FBRT095NGA	9,5	3/8	0,71	8,5	152	500	190	7,5	59,4	130,6	190	418
FBRT100NGA	10	7/16	0,785	9,4	152	500	200	7,9	67	147,4	190	418
FBRT120NGA	12	15/32	1.130	13,5	152	500	255	10,3	96	211,2	190	418
FBRT125NGA	12,5	1/2	1.230	14,8	152	500	270	10,6	102,8	226,2	190	418

circa 63D / 100A

Pretensione raccomandata 0.5...2%

Coefficienti di attrito circa  $\mu$  acciaio 0,3

Coefficienti di attrito circa  $\mu$  PE 0,15

Coefficienti di attrito circa  $\mu$  HDPE 0,1

Conforme alla FDA/CE

### Proprietà



**FDA (Food and Drug Administration)**

Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti



**con elemento di tensione**

per applicazioni che richiedono una forza di trazione maggiore.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 02/2025