Profili a T

PU85A bianco liscio

Articolo n.	Abmessungen	Sezione del materiale	Peso approssimativo	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliatoø		Fmax/nastro (giunto)	
	mm	cm²	kg/100m	m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBSP85A20X8W	20x8	0,83	10	30	100	100	4	21,4	47,1

circa 88° Shore A	
Pretensione raccomandata	3...6%
Coefficienti di attrito circa µ acciaio	0,6
Coefficienti di attrito circa µ PE	0,35
Coefficienti di attrito circa µ HDPE	0,3
Conforme alla FDA/CE	

Proprietà

Resistente all'idrolisi
Resistente all'idrolisi (HY). Adatto ad ambienti umidi.

Resistente ai microbi
I materiali resistenti ai microbi non costituiscono un terreno di coltura per i microrganismi.

Flessibile alle basse temperature
Profilo particolarmente flessibile al freddo fino a -30°C

FDA (Food and Drug Administration)
Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 04/2025