

Profile specjalne

PU85A plus niebieski ultramaryna gładki

Nr artykułu.	Abmessungen	Przekrój materiału	Przybliżona waga	Rozmiar pojemnika		Zalecany min. dyskø		Fmax/ta?ma (uderzenie)	
	mm	cm ²	kg/100m	m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBPVKPJ2L	4.8x4	0,16	1,96	200	656	40	1,6	10,3	22,7
FBPVKPJ3L	7x4	0,24	2,93	200	656	40	1,6	15	33,1
FBPVKPJ4L	9.3x4	0,32	3,92	200	656	40	1,6	20,6	45,4

ok. 88° Shore A

Zalecane napięcie wstępne	3...6%
---------------------------	--------

Przybliżone współczynniki tarcia μ stal	0,6
---	-----

przybliżone współczynniki tarcia μ PE	0,35
---	------

Przybliżone współczynniki tarcia μ HDPE	0,3
---	-----

Właściwości**Niskie wydłużenie**

Opatentowana mieszanka materiałów "PLUS" zmniejszająca rozciągłość.

Powyższe informacje są wynikiem wewnętrznych testów jakości. Nie zawierają one żadnej gwarancji właściwości, a w szczególności nie zawierają żadnych oświadczeń dotyczących przydatności produktu do określonych celów, tak więc nie można z nich wywodzić żadnych roszczeń wobec nas. W szczególności informacje te nie zwalniają kupującego z obowiązku sprawdzenia dostarczonych towarów.

Zastrzeżenie: wszelkie zmiany bez powiadomienia - 01/2025