

## Rundriemen

**PU60A soft blau glatt**

ca. 65° Shore A

Empf. Vorspannung 5...10%

ca. Reibwerte  $\mu$  Stahl 0.9ca. Reibwerte  $\mu$  PE 0.55ca. Reibwerte  $\mu$  HDPE 0.5

FDA/EC-konform

Artikel Nr.	Durchmesser $\varnothing$		Material- querschnitt cm <sup>2</sup>	ca. Gewicht kg/100m	Gebindegröße		Empf. Mind.- Scheiben- $\varnothing$		Fmax/Riemen (Stoß)	
	mm	inch			m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBRF030LGS	3	1/8	0,071	0,9	200	656	10	0,4	0,9	2
FBRF040LGS	4	5/32	0,126	1,6	200	656	20	0,8	1,5	3,3
FBRF050LGS	5	1/5	0,181	2,2	100	328	30	1,2	2,2	4,9
FBRF060LGS	6	7/32	0,283	3,4	100	328	35	1,4	3,4	7,5
FBRF080LGS	8	5/16	0,5	6	100	328	45	1,8	6	13,2
FBRF095LGS	9,5	3/8	0,71	8,5	100	328	60	2,4	8,5	18,7
FBRF100LGS	10	7/16	0,785	9,4	50	164	65	2,6	9,4	20,7

**Eigenschaften**

**FDA (Food and Drug  
Administration)**  
 FDA/EC-Konformität für  
 direkten Lebensmittelkontakt

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2024