

Rundriemen

PU75A soft orange matt

ca. 80° Shore A

Empf. Vorspannung 3...6%

ca. Reibwerte μ Stahl 0,7ca. Reibwerte μ PE 0,4ca. Reibwerte μ HDPE 0,35

Artikel Nr.	Durchmesser \emptyset		Material- querschnitt cm ²	ca. Gewicht kg/100m	Gebindegröße		Empf. Mind.- Scheiben- \emptyset		Fmax/Riemen (Stoß)	
	mm	inch			m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBRI020OG	2	5/64	0.032	0,5	200	656	10	0,4	0,9	2
FBRI030OG	3	1/8	0.071	0,9	200	656	20	0,8	1,8	4
FBRI040OG	4	5/32	0.126	1,6	200	656	30	1,2	3,6	7,9
FBRI048OG	4,8	3/16	0.181	2,2	200	656	35	1,4	5,2	11,4
FBRI050OG	5	1/5	0.197	2,4	100	328	40	1,6	5,7	12,5
FBRI060OG	6	7/32	0.283	3,4	100	328	50	2	8,1	17,8
FBRI063OG	6,3	1/4	0.310	3,8	100	328	55	2,2	8,9	19,6
FBRI070OG	7	9/32	0.385	4,7	100	328	60	2,4	11,1	24,4
FBRI080OG	8	5/16	0.500	6	100	328	65	2,6	14,4	31,7
FBRI095OG	9,5	3/8	0.710	8,5	100	328	75	3	20,4	44,9
FBRI100OG	10	7/16	0.785	9,4	50	164	80	3,2	22,6	49,7

Eigenschaften**Geringe Dehnung**

Patentierter Materialmischung
 "PLUS" für geringere
 Dehnung.

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2024