

Rundriemen

PU80A orange glatt

ca. 84° Shore A

Empf. Vorspannung 4...8%

ca. Reibwerte μ Stahl 0,65ca. Reibwerte μ PE 0,35ca. Reibwerte μ HDPE 0,3

FDA/EC-konform

Artikel Nr.	Durchmesser \varnothing		Material- querschnitt cm ²	ca. Gewicht kg/100m	Gebindegröße		Empf. Mind.- Scheiben- \varnothing		Fmax/Riemen (Stoß)	
	mm	inch			m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBRP84A020	2	5/64	0.032	0,5	30	100	15	0,6	1,1	2,4
FBRP84A032	3,2	1/8	0.071	0,9	30	100	25	1	2,1	4,7
FBRP84A032A	3,2	1/8	0.071	0,9	152	500	25	1	2,2	4,9
FBRP84A040	4	5/32	0.126	1,6	30	100	30	1,2	4,1	8,9
FBRP84A048	4,8	3/16	0.181	2,2	30	100	40	1,6	5,8	12,7
FBRP84A048A	4,8	3/16	0.181	2,2	152	500	40	1,6	5,8	12,7
FBRP84A050	5	1/5	0.197	2,4	30	100	45	1,8	6,2	13,7
FBRP84A060	6	7/32	0.283	3,4	30	100	55	2,2	9	19,8
FBRP84A063	6,3	1/4	0.310	3,8	30	100	60	2,4	10,1	22,1
FBRP84A063A	6,3	1/4	0.310	3,8	152	500	60	2,4	10,1	22,1
FBRP84A070	7	9/32	0.385	4,7	30	100	65	2,6	12,4	27,3
FBRP84A079	7,9	5/16	0.500	6	30	100	75	3	16,1	35,3
FBRP84A079A	7,9	5/16	0.500	6	152	500	75	3	16,1	35,3
FBRP84A095	9,5	3/8	0.710	8,5	30	100	90	3,5	22,7	49,9
FBRP84A095A	9,5	3/8	0.710	8,5	152	500	90	3,5	22,7	49,9
FBRP84A100	10	7/16	0.785	9,4	30	100	95	3,7	25,3	55,6
FBRP84A120	12	15/32	1.130	13,5	30	100	110	4,3	36,4	80
FBRP84A127	12,7	1/2	1.230	14,8	30	100	115	4,5	39,4	86,6
FBRP84A143	14,3	9/16	1.605	21	30	100	130	5,1	49,4	108,8
FBRP84A159	15,9	6/8	1.985	22,5	30	100	150	5,9	64,2	141,2
FBRP84A190	19	3/4	2.83	34	30	100	170	6,7	91	200,1

Eigenschaften**FDA (Food and Drug Administration)**

FDA/EC-Konformität für direkten Lebensmittelkontakt

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2024