

## Rundriemen

**PU80A orange glatt, Zugträger Polyester**

ca. 84° Shore A

Empf. Vorspannung 0,5...2%

ca. Reibwerte  $\mu$  Stahl 0,65ca. Reibwerte  $\mu$  PE 0,35ca. Reibwerte  $\mu$  HDPE 0,3

FDA/EC-konform

Artikel Nr.	Durchmesser $\varnothing$		Material- querschnitt cm <sup>2</sup>	ca. Gewicht kg/100m	Gebindegröße		Empf. Mind- Scheiben- $\varnothing$		Fmax/Riemen (Stoß)		Fmax/Riemen (Überlapp)	
	mm	inch			m	ft	mm	inch	kg	lbs	kg	lbs
FBRJ060OGA	6	7/32	0.283	3,4	30	100	55	2,2	9	19,8	18,9	41,6
FBRJ063OGA	6,3	1/4	0.310	3,8	30	100	60	2,4	10,1	22,1	21,2	46,5
FBRJ070OGA	7	9/32	0.385	4,7	30	100	65	2,6	12,4	27,3	25,4	55,9
FBRJ080OGA	8	5/16	0.500	6	30	100	80	3,2	16,1	35,3	33,8	74,3
FBRJ095OGA	9,5	3/8	0.710	8,5	30	100	90	3,6	22,7	49,9	47,7	104,9
FBRJ100OGA	10	7/16	0.785	9,4	30	100	100	4	25,3	55,6	53,1	116,8
FBRJ120OGA	12	15/32	1.130	13,5	30	100	110	4,4	36,4	80	76,5	168,3
FBRJ125OGA	12,5	1/2	1.230	14,8	30	100	115	4,6	39,4	86,6	82,8	182,2
FBRJ143OGA	14,3	9/16	1.605	21	30	100	130	5,2	49,4	108,8	104	228,7
FBRJ190OGA	19	3/4	2.83	34	30	100	170	6,8	91	200,1	191,3	420,8
FBRJ200OGA	20	25/32	3.14	40	30	100	190	7,6	100,6	221,3	211,5	465,3

**Eigenschaften**

**FDA (Food and Drug Administration)**  
 FDA/EC-Konformität für  
 direkten Lebensmittelkontakt



**mit Zugträger**  
 für Anwendungen, die eine  
 höhere Zugkraft erfordern.

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2024