

Rundriemen

PU85A grün glatt, Zugträger Aramid



ca. 88° Shore A

Empf. Vorspannung 0,5...2%

ca. Reibwerte μ Stahl 0,6

ca. Reibwerte μ PE 0,35

ca. Reibwerte μ HDPE 0,3

Artikel Nr.	Durchmesser \varnothing		Material- querschnitt cm ²	ca. Gewicht kg/100m	Gebindegröße		Empf. Mind- Scheiben- \varnothing		Fmax/Riemen (Stoß)		Fmax/Riemen (Überlapp)	
	mm	inch			m	ft	mm	inch	kg	lbs	kg	lbs
FBZRP85A050A	5	1/5	0.197	2,4	100	328	50	2	7,1	15,7		
FBZRP85A060A	6	7/32	0.283	3,4	100	328	60	2,3	10,4	22,9	23	50,5
FBZRP85A063A	6,3	1/4	0.310	3,8	100	328	65	2,5	11,4	25,1	25,2	55,4
FBZRP85A070A	7	9/32	0.385	4,7	100	328	70	2,8	14,1	31	31,1	68,3
FBZRP85A080A	8	5/16	0.500	6	100	328	80	3,2	18,4	40,4	40,5	89,1
FBZRP85A095A	9,5	3/8	0.710	8,5	100	328	95	3,7	25,9	57	57,2	125,7
FBZRP85A100A	10	7/16	0.785	9,4	50	164	100	3,9	28,6	62,8	63	138,6
FBZRP85A120A	12	15/32	1.130	13,5	50	164	120	4,7	40,8	89,8	90	198
FBZRP85A125A	12,5	1/2	1.230	14,8	50	164	125	4,9	44,9	98,7	99	217,8
FBZRP85A143A	14,3	9/16	1.616	19,3	50	164	145	5,7	59	129,7	130,1	286,1
FBZRP85A150A	15	19/32	1.77	21,5	50	164	150	5,9	64,9	142,7	143,1	314,8
FBZRP85A180A	18	3/4	2.54	31	50	164	190	7,5	92,8	204,2	204,8	450,5
FBZRP85A200A	20	25/32	3.14	40	50	164	200	7,9	115,3	253,6	254,3	559,4

Eigenschaften



mit Zugträger

für Anwendungen, die eine höhere Zugkraft erfordern.

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2024