


Rundriemen

**PU85A saphirblau glatt, Zugträger Polyester**



ca. 88° Shore A

Empf. Vorspannung 0,5...2%

ca. Reibwerte  $\mu$  Stahl 0,6

ca. Reibwerte  $\mu$  PE 0,35

ca. Reibwerte  $\mu$  HDPE 0,3

FDA/EC-konform

Artikel Nr.	Durchmesser $\varnothing$		Material- querschnitt cm <sup>2</sup>	ca. Gewicht kg/100m	Gebindegröße		Empf. Mind- Scheiben- $\varnothing$		Fmax/Riemen (Stoß)		Fmax/Riemen (Überlapp)	
	mm	inch			m	ft	mm	inch	kg	lbs	kg	lbs
FBRK060LGAAC	6	7/32	0,283	3,4	100	328	60	2,4	9,7	21,3	21,6	47,5
FBRK063LGA	6,3	1/4	0,31	3,8	100	328	65	2,6	10,7	23,6	23,9	52,5
FBRK070LGA	7	9/32	0,385	4,7	100	328	70	2,8	13,1	28,9	29,3	64,4
FBRK080LGA	8	5/16	0,5	6	100	328	80	3,2	17,2	37,8	38,3	84,2
FBRK095LGA	9,5	3/8	0,71	8,5	100	328	95	3,7	24,4	53,8	54,5	119,8
FBRK100LGA	10	7/16	0,785	9,4	50	164	100	3,9	26,9	59,1	59,9	131,7
FBRK120LGA	12	15/32	1.130	13,5	50	164	120	4,7	38,8	85,3	86,4	190,1
FBRK125LGA	12,5	1/2	1.230	14,8	50	164	125	4,9	42,2	92,9	94,1	206,9
FBRK150LGA	15	19/32	1.770	21,5	50	164	150	5,9	60,8	133,8	135,5	298

**Eigenschaften**



**Hydrolysebeständig**  
Hydrolysebeständigkeit (HY).  
Für feuchte Umgebungen  
geeignet.



**Mikrobenbeständig**  
Mikrobenbeständige  
Materialien bieten  
Mikroorganismen keinen  
Nährboden.



**FDA (Food and Drug  
Administration)**  
FDA/EC-Konformität für  
direkten Lebensmittelkontakt



**mit Zugträger**  
für Anwendungen, die eine  
höhere Zugkraft erfordern.

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2024