

Rundriemen

**PU85A smaragdgrün glatt**



ca. 88° Shore A

Empf. Vorspannung 4...8%

ca. Reibwerte  $\mu$  Stahl 0,6

ca. Reibwerte  $\mu$  PE 0,35

ca. Reibwerte  $\mu$  HDPE 0,3

Artikel Nr.	Durchmesser $\varnothing$		Material- querschnitt cm <sup>2</sup>	ca. Gewicht kg/100m	Gebindegröße		Empf. Mind.- Scheiben- $\varnothing$		Fmax/Riemen (Stoß)	
	mm	inch			m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBRK020GGAAA	2	5/64	0,032	0,5	200	656	15	0,6	1,2	2,7
FBRK030GGAAA	3	1/8	0,071	0,9	200	656	25	1	2,7	5,8
FBRK040GGAAA	4	5/32	0,126	1,6	200	656	35	1,4	4,7	10,3
FBRK048GGAAA	4,8	3/16	0,181	2,2	200	656	45	1,8	6,7	14,8
FBRK050GGAAA	5	1/5	0,197	2,4	100	328	50	2	7,1	15,7
FBRK060GGAAA	6	7/32	0,283	3,4	100	328	60	2,4	10,4	22,9
FBRK063GGAAA	6,3	1/4	0,31	3,8	100	328	65	2,6	11,4	25,1
FBRK070GGAAA	7	9/32	0,385	4,7	100	328	70	2,8	14,1	31
FBRK080GGAAA	8	5/16	0,5	6	100	328	80	3,2	18,4	40,4
FBRK095GGAAA	9,5	3/8	0,71	8,5	100	328	95	3,8	25,9	57
FBRK100GGAAA	10	7/16	0,785	9,4	50	164	100	4	28,6	62,8
FBRK120GGAAA	12	15/32	1.130	13,5	50	164	120	4,8	40,8	89,8
FBRK125GGAAA	12,5	1/2	1.230	14,8	50	164	125	5	44,9	98,7
FBRK150GGAAA	15	19/32	1.770	21,5	50	164	150	6	64,9	142,7

**Eigenschaften**

**Antistatisch-dissipativ (Rg  
= <109  $\Omega$  (1?G $\Omega$ ))**

Antistatisches Profil mit hervorragenden  
mechanischen Eigenschaften

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2024