

## Rundriemen

**TPE55D beige glatt**

ca. 55D / 100A

Empf. Vorspannung 2...4%

ca. Reibwerte  $\mu$  Stahl 0,35ca. Reibwerte  $\mu$  PE 0,2ca. Reibwerte  $\mu$  HDPE 0,15

FDA/EC-konform

Artikel Nr.	Durchmesser $\emptyset$		Material- querschnitt cm <sup>2</sup>	ca. Gewicht kg/100m	Gebindegröße		Empf. Mind.- Scheiben- $\emptyset$		Fmax/Riemen (Stoß)	
	mm	inch			m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBRH55D020B	2	5/64	0,032	0,5	200	656	30	1,2	2,4	5,3
FBRH55D030B	3	1/8	0,071	0,9	200	656	40	1,6	5,6	12,3
FBRH55D040B	4	5/32	0,126	1,6	200	656	50	2	9,9	21,8
FBRH55D048B	4,8	3/16	0,181	2,2	200	656	60	2,4	14,4	31,7
FBRH55D050B	5	1/5	0,197	2,4	100	328	65	2,6	15,7	34,5
FBRH55D060B	6	7/32	0,283	3,4	100	328	80	3,2	22,4	49,3
FBRH55D063B	6,3	1/4	0,31	3,8	100	328	85	3,3	24,8	54,6
FBRH55D070B	7	9/32	0,385	4,7	100	328	95	3,7	30,4	66,9
FBRH55D080B	8	5/16	0,5	6	100	328	110	4,3	40	88
FBRH55D095B	9,5	3/8	0,71	8,5	100	328	135	5,3	56	123,2
FBRH55D100B	10	7/16	0,785	9,4	50	164	145	5,7	62,9	138,3
FBRH55D120B	12	15/32	1.130	13,5	50	164	170	6,7	90,6	199,2
FBRH55D125B	12,5	1/2	1.230	14,8	50	164	180	7,1	97,6	214,7
FBRH55D150B	15	19/32	1.770	21,5	50	164	210	8,3	140,8	309,8
FBRH55D180B	18	3/4	2,54	31	50	164	250	9,8	203,2	447
FBRH55D200B	20	25/32	3,14	40	50	164	300	12	251,2	552,6

**Eigenschaften****FDA (Food and Drug Administration)**

FDA/EC-Konformität für direkten Lebensmittelkontakt

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2024